

Informazioni tecniche

Trendpark 1390

1016 4250

Essenza	Rovere
Selezione	46
Colore	Naturale
Struttura della superficie	spazzolatura
Finitura superficiale	verniciato opaco
Dimensione	1390 × 137 × 10.5 mm
Numero di strati	2
Spessore legno nobile	3.5 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	2.86 m ² /imballo
Origine del nobile	Rovere: Europa, Peccio/Abete rosso: Europa
Label essenza	Legno di origine controllata
ecobau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
eco-INSTITUT Label	adempito
Istituto Haus Sentinel	adempito
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compatezza legno nobile	~ 650 kg/m ³
Peso per unità di area	~ 5.1 kg/m ²
Durezza Brinell legno nobile ¹⁾	~ 38 N/mm ²
Parametri di deformazione ²⁾	0.25 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	molto adatto (~0.079 m ² K/W)
Contenuto di umidità	5–9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Dfl-s1
Classe di scivolosi	
in base a CEN/TS 15676 ³⁾	USRV 39
in base a DIN-EN 51130 ⁴⁾	R10
Norma di prodotto	EN 13489

¹⁾ 7% di umidità del legno

²⁾ Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

³⁾ Test di oscillazione

⁴⁾ Piano inclinato